


Informazioni sul prodotto

## Wecryl 210/-thix 10/-thix 20/-Wi Resina base per malta autolivellante



### Descrizione breve

Wecryl 210 è una resina base PMMA sviluppata appositamente per soddisfare i requisiti della malta autolivellante Wecryl. Essa funge da legante per la malta autolivellante Wecryl 233.

### Materiale

Resina base flessibilizzata e ad alta reattività a base di polimetilmetacrilato (PMMA)

### Caratteristiche e vantaggi

- Rende la malta autolivellante Wecryl 233 flessibile e facile da lavorare
- Indurimento rapido
- Lavorabile anche a temperature sotto lo zero
- Senza solventi

### Ambiti d'impiego

Wecryl 210/-thix 10/-thix 20/-Wi sono le resine base delle malte autolivellanti Wecryl (Wecryl 233/-thix 10/-thix 20/-Wi). Esse fungono da legante.

### Differenze tra Wecryl 210, -thix 10, -thix 20, e -Wi

Wecryl 210 thix 10 e -thix 20 sono varianti tissotropiche di Wecryl 210, attraverso le quali si ottiene una riduzione della scorrevolezza della resina in caso di applicazione su superfici inclinate. L'impiego di Wecryl 210 thix 10 è raccomandato in caso di inclinazioni dal 3 al 10%. La variante Wecryl 210 thix 20 è ottimizzata per le inclinazioni comprese tra il 10 ed il 20%.

Wecryl 210 Wi è una variante di Wecryl 210 ottimizzata per l'impiego alle basse temperature. Fra le caratteristiche ottimizzate vanno menzionate in particolar modo quelle di lavorazione e indurimento. L'applicazione di questa resina è consigliata alle temperature sotto i 10 °C.

### Formato di consegna

Vedi informazioni sul prodotto delle malte autolivellanti Wecryl 233/-thix10/-thix20/-Wi

### Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 6 mesi nella confezione sigillata. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

### Dati tecnici

Densità: 1,00 g/cm<sup>3</sup>

### Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle malte autolivellanti Wecryl 233/-thix10/-thix20/-Wi.

Informazioni sul prodotto

## Wecryl 210/-thix 10/-thix 20/-Wi Resina base per malta autolivellante

### **Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza**

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

### **Avvertenza generale**

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 20.03.2014  
Versione 1.1