


Wecryl 242 Malta

Malta per riprofilatura



Materiale

Descrizione breve

Wecryl 242 malta ad alta reattività serve a riparare le imperfezioni nel sottofondo e livellarne la superficie. Le sue proprietà la rendono ideale anche per l'impiego in ambito stradale.

Malta bicomponente da riparazione e livellamento ad alta reattività molto caricata a base di polimetilmetacrilato (PMMA) con carica formulata

Caratteristiche e vantaggi

- Facile lavorazione
- Applicazione anche a temperature sotto lo zero
- Indurimento rapido
- Comportamento termoplastico
- Resistente alla compressione
- Resistente all'abrasione
- Impermeabile (se la compattazione intermedia viene eseguita correttamente)
- Resistente al gelo e al sale antigelo
- Ampiamente resistente ad acidi, basi e al diesel
- Resistente ai raggi UV, all'idrolisi e agli alcali
- Senza solventi

Ambiti d'impiego

Wecryl 242 malta viene utilizzata per livellare e riparare le superfici, nonché per compensare le differenze di altezza dei sottofondi legati con legante idraulico e bituminoso. Viene impiegata, p.e., come strato di riprofilatura sotto i prodotti WestWood, come sostitutivo dell'asfalto colato o del cemento asphaltico, per l'installazione del telaio dei pozzetti, per la ripartizione della pressione in caso di avvallamenti o infossamenti di rivestimenti o corsie e come malta per montaggio.

Formato di consegna



1,00 kg	Wecryl 227 (resina)
<u>9,00 kg</u>	Wecryl 215 (carica)
0,10 kg	Catalizzatore (stessa quantità sia d'estate che d'inverno)
10,10 kg	

3,34 kg	Wecryl 227 (resina)
<u>30,00 kg</u>	Wecryl 215 (carica)
0,20 kg	Catalizzatore (stessa quantità sia d'estate che d'inverno)
33,54 kg	

Tonalità

Wecryl 242 malta ha una tonalità nero asfalto.

Magazzinaggio


Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo nella confezione originale sigillata. Non conservare in luoghi caldi (> 30 °C) neanche per breve tempo, p.e. in cantiere. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta e non conservare in macchina. Durata minima di conservazione di 3 mesi nella confezione sigillata. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Informazioni sul prodotto

Wecryl 242 Malta

Malta per riprofilatura

Condizioni per la lavorazione



Temperature

La lavorazione può essere effettuata all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo*	Materiale
Wecryl 242 Malta	da - 5 a + 35	da + 3 a + 50*	da + 3 a + 30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere ≤ 90%.

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida.

Tempi di reazione

	Tempi di reazione Wecryl 242 Malta (a 20 °C)
Tempo di lavorabilità	ca. 15 min.
resistente alla pioggia dopo	ca. 30 min.
calpestabile/rivestibile dopo	ca. 1 ora
indurita dopo	ca. 3 ore

Con l'aumentare della temperatura si accorciano i tempi di reazione e viceversa.

Consumo

2,2 kg/m² per mm di spessore

Dati tecnici

Densità:

Wecryl 242 Malta	2,19 g/cm ³
(Wecryl 227 (resina))	0,99 g/cm ³
(Wecryl 215 (carica))	2,61 g/cm ³

Lavorazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi di lavorazione

Miscelazione del prodotto con:

- agitatore con asta elicoidale

Applicazione con:

- cazzuola per lisciare

Preparazione del sottofondo

Applicare la malta sul primer WestWood indurito.

Miscelazione

Agitare la componente di resina e versarla completamente nella miscela di sabbia. Aggiungere la quantità di catalizzatore necessaria sulla base delle dimensioni del fusto (100 g nel caso di un fusto da 10 kg, 200 g nel caso di un fusto da 33,34 kg) e mescolare poi accuratamente per 3 minuti con un miscelatore a regime forzato (asta di agitazione elicoidale). Eliminare grumi



Informazioni sul prodotto

Wecryl 242 Malta

Malta per riprofilatura

e nidi e fare attenzione a mescolare anche il materiale presente sul fondo e sul bordo del contenitore. L'ideale è travasare una volta il prodotto durante la procedura di miscelazione.

Applicazione

Versare la malta sulla superficie trattata e compattare e lisciare subito con una cazzuola per lisciare. Si può applicare la malta in una sola passata con uno spessore fino a 50 mm.

Avvertenza: fare attenzione a compattare bene la malta anche agli angoli.

Preparazione per gli strati successivi:

nessuna preparazione necessaria

Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente Weplus entro il tempo di lavorabilità (ca. 10 min.). La pulizia può essere effettuata con un pennello. Riutilizzare gli attrezzi solo dopo l'evaporazione completa del detergente.

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire l'indurimento del materiale.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 25.07.2014
Versione 1.2