

## WestWood Granulato



### Descrizione breve

Il WestWood granulato è un materiale molto resistente all'abrasione e alle sollecitazioni, che, grazie alla sua forma a spigoli vivi, aiuta ad accrescere la resistenza allo scivolamento di superfici inclinate come p. es. rampe/rampe elicoidali nei parcheggi multipiano. Per via delle sue speciali proprietà, tra cui il coefficiente di levigabilità accelerata (Polished Stone Value) o la durezza secondo la scala di Mohs, questo prodotto è una valida alternativa per il sistema di protezione di superfici WestWood (OS 10 – 2.0) per quanto concerne il rivestimento di parcheggi mono e multipiano.

### Materiale

Corindone ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )

### Curva granulometrica

1,0 - 2,0 mm e 1,0 - 3,0 mm

### Caratteristiche

- Resistenza elevata all'abrasione
- Durezza secondo la scala di Mohs: 9 Mohs
- Polished Stone Value: > 60 (per 1,0 - 3,0 mm) e >65 (per 1,0 - 2,0 mm)
- Resistente alle sollecitazioni meccaniche
- Densità specifica: 4.000 kg/m<sup>3</sup>

### Ambiti d'impiego

Impermeabilizzazione di elementi costruttivi in calcestruzzo con crepe di separazione, soggetti a sollecitazioni meccaniche ripetute. Il granulato fa parte del sistema di protezione di superfici WestWood OS 10 – 2.0 e viene incorporato nella malta autolivellante Wecryl 333.

Può essere utilizzato al di fuori del sistema insieme alle malte autolivellanti Wecryl 333 o Wecryl 337 per creare un sistema di protezione di superfici senza impermeabilizzazione.

### Formato di consegna

Sacco da 25 kg

### Densità specifica

ca. 4 kg / l

### Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo nella confezione originale.

### Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

### Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza.

In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2022